

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Es un producto elaborado con resinas alquídicas modificadas de muy alta calidad, que al secar forman una película impermeable, resistente a la humedad, agua salada y a la radiación ultravioleta, que le permite retener el brillo de la película aplicada por más tiempo.
- Se recomienda para la protección de marcos, puertas y ventanas, especialmente expuestas al exterior.
- Para la protección de maderas de embarcaciones marinas o en permanente contacto con humedad y expuestas a la intemperie.

DATOS FÍSICOS

Acabado: Brillante

Color: Transparente

Componentes: Uno

Sólidos en Volumen: 48% ± 2%

Peso por Galón: 3.5 ± 0.20 Kg.

Espesor de Película Seca: 1.0 – 1.5 mils por capa

Número de Capas: 3

Dilución en volumen: Brocha 5% - 10% Pistola 10% - 15%

Rendimiento teórico: 48 m² / gal. a 1.5 mils seco

Diluyente: Thinner Extra Acrílico Vencedor, Reductor 4x4

Paracas, Thinner Acrílico CPP

Limpieza de Equipos: Thinner Extra Acrílico Vencedor, Thinner Acrílico CPP.

El rendimiento real depende de las irregularidades de la superficie, porosidad de la madera, tipo de acabado deseado y técnica de aplicación.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga del barniz y el diluyente recomendado.
2. La brocha o pistola a usar deben encontrarse limpias y en buen estado.
3. Destape el envase y utilizando una paleta, agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue el diluyente necesario, dependiendo del tipo de aplicación a emplear. Luego agitar hasta homogenizar la mezcla.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Dejar secar y aplicar 03 capas si es necesario, con intervalos de 24 horas entre mano y mano.
7. La superficie pintada puede manipularse a las 24 horas.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola de aire convencional y/o brocha.

TIEMPO DE SECADO a 21°C (ASTM D1640)

- Al tacto: 3 – 4 horas
- Al tacto duro: 16 – 24 horas
- Repintado: Mínimo 24 horas

Los tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima de la zona

CONDICIONES DE APLICACIÓN

A temperaturas entre 10°C y 38°C A

Humedad Relativa menor a 85%

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

No requiere

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses desde su fabricación si se almacena bajo techo a temperatura entre 4°C y 38°C en envase lleno y sellado.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- Madera Nueva: La madera debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa y de cualquier agente contaminante. Lijar hasta que quede totalmente lisa, luego limpiar y eliminar residuos del lijado.
- Madera con pintura antigua: Si hubiera pintura antigua o suelta, eliminarlo mediante espátula y luego lijar la superficie con lija Nro. 180. Eliminar el polvo y residuos del lijado.
- Si se desea se puede aplicar sobre superficie teñida.

La duración del barniz depende del grado de preparación de la superficie.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Es inflamable, mantener el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosivos y los equipos de protección personal como con: Guantes, lentes de seguridad, respirador con filtros de vapores orgánicos y ropa que evite el contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS).

Rev. Julio 2025